


tesa® 70640

Product Informatie



400µm dubbelzijdige zwarte Bond & Detach tape

Productomschrijving

tesa® 70640 is een dubbelzijdige montage montagetape in zwart die kan worden verwijderd door de lijm uit te rekken

Duurzame Aspecten

- oplosmiddelvrije coating

Kenmerken

- Dikte: 400µm
- Lichtblokkering
- Zeer hoge hechtingssterkte
- Uitstekende uittrekwijerstand en schokbestendigheid
- Gemakkelijk te verwijderen, zelfs na een lange hechtingstijd

Toepassing

- Batterijmontage
- Permanente bevestiging van onderdelen in elektronische apparaten met de mogelijkheid om de onderdelen te verwijderen voor reparatie of recycling
- Tijdelijke fixatie van onderdelen
- Lichtblokkering in displays en mobiele telefoonapplicaties

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	geen	• Kleur	zwart
• Type kleefmassa	specialiteit	• Dikte van voering	72 µm
• Type voering	film	• Kleur voering	bruin
• Totale dikte	400 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Oplosmiddelvrij	ja	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	90 °C
• Residuvrij verwijderbaar	ja	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	60 °C
• Statistische schuifbestendigheid bij 23 graden C	zeer goed	• Verwijderbaar na 14 dagen (23°C)	zeer goed
• Statistische schuifbestendigheid bij 40 graden C	zeer goed		

tesa[®] 70640

Product Informatie

Kleefkracht op

- | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op aluminium (direct) | 13 N/cm | • Kleefkracht op PE (direct) | 9 N/cm |
| • Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen) | 13 N/cm | • Kleefkracht op PE (na 14 dagen) | 9 N/cm |
| • Kleefkracht op Magnesium (intilële hechting) | 11 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct) | 19 N/cm |
| • Kleefkracht Magnesium (na 14 dagen) | 11 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 19 N/cm |

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=70640>