



tesa[®] 52110

Product Informatie



100 µm dubbelzijdige, transparante acryltransfertape op waterbasis voor veeleisende lamineertoepassingen in voertuig-interieurs

Product Omschrijving

tesa[®] 52110 is een vormbare, transparante acryltransfertape op waterbasis met een dikte van 100 µm. Deze tape is speciaal ontwikkeld voor allerlei soorten veeleisende lamineer- en conversietoepassingen. Vanwege de lage VOS-eigenschap is het speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen voor het voertuiginterieurs. tesa[®] 52110 is geschikt voor het lamineren van alle soorten schuim-, vlies- en viltondergronden. Dit product is ook verkrijgbaar in 50 µm (tesa[®] 52105).

Toepassing

tesa[®] 52110 is geschikt voor verschillende soorten lamineertoepassingen. Voorbeelden van toepassingen zijn:

- *Lamineren van isolatiematerialen
- *Laminaten ter voorkoming van NVH (lawaai, trillingen en ruwheid) en BSR (brommen, piepen en rammelen)
- *Verlijmen van decoratieve stoffen
- *Lamineren van schuim voor HVAC-afdichtingen (verwarming, ventilatie en airconditioning)
- *Montage van vloersystemen

Om de hoogst mogelijke prestaties te kunnen garanderen, willen wij volledig inzicht hebben in uw toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| • Type voering | film | • Kleur | transparant |
| • Drager | geen | • Dikte van voering | 80 µm |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis | • Kleur voering | geel |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|-----------|----------------------|------|
| • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 100 °C | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed | | |

Hechting aan waarden

- | | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| • PP (direct) | 5.1 N/cm | • staal (direct) | 9.2 N/cm |
| • PP (na 14 dagen) | 6.8 N/cm | • staal (na 14 dagen) | 11.6 N/cm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52110>



tesa[®] 52110

Product Informatie

Aanvullende informatie

Volgens de VDA278-analyse bevatten onze 52110-tapes geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van de GB-ontwerpverordening (China) en de richtlijn voor concentraties binnenshuis door het Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn (Japan). Ultralage totale VOS-concentratie volgens VDA 278-analyse Adhesiewaarden voor: ABS PC PET PP maakt geen deel uit van de productspecificatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52110>