



tesa® 68594

Informacja Produkcie

100µm dwustronna, przezroczysta taśma foliowa

Opis produktu

tesa® 68594 to przezroczysta, dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z folii PET oraz akrylowej modyfikowanej masy klejącej.

Cechy charakterystyczne:

- Grubość: 100 µm
- Bardzo duża siła łączenia
- Doskonała odporność na wymagające warunki środowiskowe
- Dobre właściwości w zakresie obsługi i obróbki

Zastosowania

Taśma tesa® 68594 stosowana do ogólnego montażu i laminowania

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	folia PET	• kolor	przezroczysty
• typ substancji klejącej	akryl modyfikowany	• kolor paska zabezpieczającego	brązowe/niebieskie
• typ paska zabezpieczającego	papier powlekany		logo
• grubość całkowita	100 µm	• waga paska zabezpieczającego	80 g/m ²

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	50 %	• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	200 °C
• odporność na rozciąganie	30 N/cm	• odporność na wilgoć	bardzo dobra
• odporność na starzenie (uv)	bardzo dobra	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C	dobra
• Odporność na temperaturę, długotrwała	100 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C	dobra



tesa® 68594

Informacja Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • przylepność do pc (początkowa) | 8.9 N/cm | • przylepność do pe (po 14 dniach) | 4.8 N/cm |
| • przylepność do pc (po 14 dniach) | 10 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 11 N/cm |
| • przylepność do pe (początkowa) | 4.4 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 12 N/cm |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.