



tesa® 64993

Informacja Produkcie



Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	film PP	• grubość całkowita	240 µm
• typ substancji klejącej	akryl	• kolor	biały

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	20 %	• odporność na wilgoć	bardzo dobra
• odporność na rozciąganie	130 N/cm	• odporność na środki zmiękczające	dobra
• odporność na chemikalia	dobra	• przyczepność początkowa	dobra
• odporność na starzenie (uv)	dobra	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C	dobra
• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	120 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C	średnia

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	12 N/cm	• przylepność do pet (początkowa)	10 N/cm
• przylepność do abs (po 14 dniach)	13.5 N/cm	• przylepność do pet (po 14 dniach)	10.5 N/cm
• przylepność do pc (początkowa)	14.5 N/cm	• przylepność do pp (początkowa)	8 N/cm
• przylepność do pc (po 14 dniach)	15.5 N/cm	• przylepność do pp (po 14 dniach)	9.5 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.