



tesa® 66740

Informacja Produkcie

Dwustronna dyferencyjna taśma piankowa z usuwalną substancją klejącą, o grubości 400 µm

Opis produktu

Dwustronna, czarna taśma piankowa tesa® 66740 wzmocniona tworzywem PET. Taśmę pokrywa z jednej strony specjalna, łatwo usuwalna substancja klejąca. Z drugiej strony taśma pokryta jest akrylową substancją klejącą o zwiększonej lepkości.

Właściwości produktu:

- Doskonała usuwalność z różnych podłoży
- Doskonała i stabilna odporność na trudne warunki środowiskowe
- Wodoodporność: IPX7

Zastosowania

- Montaż wyświetlaczy samochodowych urządzeń elektronicznych
- Montaż odwracalny

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 400 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | czarny |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 94 % | • odporność na starzenie (uv) | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 32.2 N/cm | • odporność na wilgoć | dobra |

Przylepność do

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|--------|
| • przylepność do stali (początkowa) | 0.5 N/cm | • przylepność do stali (strona zakryta, początkowa) | 8 N/cm |
| • przylepność do stali (po 14 dniach) | 0.6 N/cm | | |



tesa® 66740

Informacja Produkcje

Dodatkowe informacje

Pasek ochronny: PV50 – przezroczysta folia z tworzywa PET (50 µm; 72 g/m²)

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=66740>