



tesa® 4934

Informacja Produkcie



Dwustronna taśma tkaninowa

Opis produktu

tesa® 4934 to taśma dwustronnie klejąca. W skład nośnika wchodzi tkanina pokryta grubą, lepką powłoką klejącą. Klej z syntetycznego kauczuku nie zawiera rozpuszczalników.

tesa® 4934 to taśma montażowa ogólnego zastosowania.

Taśmę tesa® 4934 można łatwo urwać ręką.

Zastosowania

Dzięki elastycznemu nośnikowi z tkaniny oraz dużej gramaturze kleju taśma nadaje się w szczególności do mocowania na szorstkich, włóknistych powierzchniach, na przykład wykładzinach podłogowych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	tkanina	• grubość całkowita	200 µm
• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny	• kolor	biały
• typ paska zabezpieczającego	papier powlekany		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	20 %	• odporność na wilgoć	dobra
• odporność na rozciąganie	35 N/cm	• przyczepność początkowa	bardzo dobra
• odporność na starzenie (uv)	średnia	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C	średnia
• Odporność na temperaturę, długotrwała	40 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C	bardzo dobra
• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	60 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 70°C	niska



tesa® 4934

Informacja Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • przylepność do pe (początkowa) | 8 N/cm | • przylepność do pvc | 14 N/cm |
| • przylepność do pe (po 14 dniach) | 8.5 N/cm | • przylepność do pvc (początkowa) | |
| • przylepność do pp (początkowa) | 16 N/cm | • przylepność do pvc (po 14 dniach) | 22.5 N/cm |
| • przylepność do pp (po 14 dniach) | 24.5 N/cm | • przylepność do stali | 14.5 N/cm |
| | | • przylepność do stali (początkowa) | |
| | | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 24 N/cm |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.