



tesa® 61282

Informacja Produkcie

Dwustronna taśma PET z wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych o grubości 50µm, czarna

Opis produktu

Dwustronna taśma tesa® 61282 składa się z czarnego nośnika z tworzywa PET i specjalnej, wysoce odpornej na działanie substancji chemicznych masy klejącej.

Właściwości produktu:

- Doskonała odporność na działanie polarnych i niepolarnych substancji chemicznych
- Doskonała odporność na ścinanie
- Doskonałe właściwości w zakresie przetwarzania
- Doskonała odporność na wstrząsy
- Podwójny pasek ochronny z tworzywa PET
- Brak zagrożenia dla skóry ludzkiej (ISO 10993-10:2010; ISO 10993-5:2009)

Zastosowania

- Montaż szkła ochronnego, np. na tablet
- Montaż części w urządzeniach elektronicznych, np. klawiatury, słuchawki
- Montaż gumowych stopek w smart speaker

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	PETP	• grubość paska zabezpieczającego (trudne usuwanie)	50 µm
• typ substancji klejącej	specjalność	• grubość paska zabezpieczającego (łatwe usuwanie)	50 µm
• grubość całkowita	50 µm	• typ paska zabezpieczającego (łatwe usuwanie)	PET
• kolor	czarny	• typ paska zabezpieczającego (trudne usuwanie)	PET



tesa® 61282

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|--------------|---------------------------|--------------|
| • odporność na chemikalia | bardzo dobra | • odporność na wilgoć | bardzo dobra |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 100 °C | • przyczepność początkowa | dobra |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 200 °C | | |

Przylepność do

- | | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------|---------|
| • przylepność do szkła (początkowa) | 4 N/cm | • przylepność do pc (początkowa) | 7 N/cm |
| • przylepność do szkła (po 14 dniach) | 6 N/cm | • przylepność do pc (po 14 dniach) | 12 N/cm |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.