




# 58477

## Informacja Produkcie



Taśma montażowa HAF w kolorze czarnym o grubości 20 µm

### Opis produktu

tesa HAF® 58477 to termoutwardzalna folia wyprodukowana na bazie żywicy fenolowej i gumy nitylowej. Ta brązowa, dwustronna taśma nie posiada nośnika. Zabezpieczona jest mocnym papierowym paskiem ochronnym.

tesa HAF® 58477 nie zawiera halogenów i jest zgodna z obowiązującymi standardami dyrektywy ROHS.

W temperaturze pokojowej folia tesa HAF® 58477 nie wykazuje się lepkością. Aktywuje się pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia wywieranego podczas montażu.

tesa HAF® 58477 umożliwia stworzenie niezwykle silnego i odpornego na starzenie połączenia pomiędzy różnymi materiałami.

Folia tesa HAF® 58477 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:

- doskonale nadaje się do powierzchni płaskich i wąskich;
- charakteryzuje się wyjątkowo niskim poziomem wysączenia;
- tworzy solidne i odporne na starzenie połączenie pomiędzy powierzchniami plastikowymi i metalowymi, nawet na bardzo małych powierzchniach;
- nadaje się do długotrwałych zastosowań narażonych na znaczne obciążenia;
- łączenie pozostaje elastyczne.

### Cechy

- Extremely high performance, even on small bonding areas and thin design gaps
- Reliable and ageing-resistant bonds
- Very low oozing ratio
- Suitable for long-term applications that are exposed to heavy stress
- Free of halogen and compliant with current ROHS standards

### Zastosowania

Taśmę tesa HAF® 58477 w szczególności zaleca się do mocowania komponentów metalowych do różnych powierzchni plastikowych bądź metalowych, np. SUS lub AL do PMMA, PC lub ABS.

- Mocowania metalowych logo do obudowy
- Mocowanie elementów konstrukcyjnych wewnątrz urządzeń mobilnych



# 58477

## Informacja Produkcie

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                               |                                     |                     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| • Materiał nośnika            | brak                                | • grubość całkowita | 20 $\mu\text{m}$ |
| • typ substancji klejącej     | kauczuk nitrylowy / żywica fenolowa | • kolor             | czarny           |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany                    |                     |                  |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- siła łączenia 7 N/mm<sup>2</sup>

### Dodatkowe informacje

Zalecenia techniczne:

tesa HAF® 58477 nie jest samoprzylepna. Aktywuje się pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia wywieranego podczas montażu. Niżej podane wartości to zalecenia wyjściowe dotyczące parametrów maszyn.

#### 1. Laminowanie wstępne:

Podczas wstępnej fazy laminacji taśmę przylepną laminuje się do podłoża metalowego. Etap ten nie ma wpływu na okres trwałości taśmy przylepnej. Wstępnie z laminowane komponenty można magazynować przez taki sam okres czasu co taśmę przylepną.

Ustawienia maszyn:

- Temperatura<sup>1</sup> 90 – 120 °C
- Ciśnienie<sup>2</sup> 2 – 6 bar
- Czas 1,5 – 3,0 s

#### 2. Spajanie:

Po etapie laminacji wstępnej zdjąć pasek ochronny z taśmy. Umieścić część plastikową na komponentie metalowym. Poprzez część metalową zadziałać odpowiednią temperaturą, jednocześnie wywierając ciśnienie przez czas potrzebny do sklejenia, aż do uzyskania właściwej siły spajania.

Ustawienia maszyn:

- Temperatura<sup>1</sup> 180 – 220 °C
- Ciśnienie<sup>2</sup> 2 – 10 bar
- Czas 3,0 – 10,0 s

W celu uzyskania optymalnych wyników zaleca się wprowadzenie etapu chłodzenia (podczas wywierania ciśnienia) bezpośrednio po etapie klejenia.

<sup>1</sup> Temperatury „laminacji wstępnej” i „spajania” odnoszą się do wartości mierzonych na powierzchni formy podgrzewanej.



# 58477

## Informacja Produkcje

### Dodatkowe informacje

<sup>2</sup> Ciśnienie „laminacji wstępnej” i „spajania” odnoszą się do siły przenoszonej z powierzchni formy bezpośrednio na miejsce spajania.

Warunki przechowywania zgodne z zasadami utrzymania trwałości produktów tesa® HAF.

Uwaga: Wartości siły spajania (wartości uśrednione) uzyskano w standardowych warunkach laboratoryjnych. (Materiał: AL i próbka testowa z AL / warunki spajania: Temperatura = 180 °C; Ciśnienie = 10 bar; Czas = 7 sek).

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=58477>