




tesa® 75625

Informacja Produkcie



Dwustronna i elastyczna czarna taśma z pianki akrylowej o grubości 250 µm

Opis produktu

Dwustronna, czarna taśma tesa® 75625 jest wykonana z dobrze absorbującej wstrząsy, czarnej pianki akrylowej.

Właściwości produktu:

- Grubość: 250 µm
- Bardzo duża wytrzymałość na wstrząsy
- Bardzo duża odporność termiczna i na gwałtowne spadki temperatur
- Bardzo mocna siła łączenia w szerokim zakresie temperatur
- Dobre właściwości zapobiegające podnoszeniu się taśmy na powierzchniach zagiętych
- Wodoszczelność
- Blokowanie światła

Zastosowania

- Montaż paneli dotykowych, obiektywów lub ekranów wymagających dużej odporności na uderzenie
- Montaż zwykłych i elastycznych wyświetlaczy OLED
- Montaż super cienkich ramek lub form o zakrzywionych kształtach
- Montaż form wodoszczelnych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| • Materiał nośnika | akryl | • kolor | black |
| • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany | • grubość paska | 75 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | PET | • zabezpieczającego | |
| • grubość całkowita | 250 µm | • kolor paska zabezpieczającego | transparent |
| | | • waga paska zabezpieczającego | 105 g/m ² |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • odporność na starzenie (uv) | very good | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 180 °C |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 90 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | very good |



tesa® 75625

Informacja Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • przylepność do aluminium (początkowa) | 8.5 N/cm | • przylepność do pc (początkowa) | 14 N/cm |
| • przylepność do aluminium (po 3 dniach) | 15.5 N/cm | • przylepność do pc (po 3 dniach) | 28.5 N/cm |
| • przylepność do szkła (początkowa) | 17 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 16 N/cm |
| • przylepność do szkła (po 3 dniach) | 18.5 N/cm | • przylepność do stali (po 3 dniach) | 19 N/cm |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.