

tesa® 4657

Informacja O Produkcie



Taśma tkaninowa powlekana akrylem, odporna na temperaturę

Opis produktu

tesa® 4657 to mocna, wysokogatunkowa taśma tkaninowa powlekana akrylem. W skład nośnika wchodzi tkanina z włókien bawełnianych o siatce gęstości 145, pokryta termoutwardzalnym klejem z naturalnego kauczuku.

tesa® 4657 to bardzo wytrzymała i sprężysta taśma tkaninowa często stosowana w przemyśle motoryzacyjnym do stałego wypełniania otworów oraz przy zabezpieczaniu powierzchni na czas prac malarskich i lakierniczych.

Cechy produktu:

- usuwa się ją bez pozostawiania śladów nawet po wystawieniu na działanie wysokich temperatur;
- duża odporność na starzenie (co pozwala na długotrwałe użytkowanie);
- wysoka odporność na rozpuszczalniki farb i lakierów;
- znakomita taśma na wykrojniki, dostępna w formie rolek z paskiem ochronnym pod symbolem tesa® 4657 PV9;
- dostępna również w wersji o małej sile odwijania tesa® 4657 PV 1;
- dostępna w 2 kolorach: czarnym, szarym.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

- 76% zawartości bioproduktów w całym produkcie z wyłączeniem podkładu (wagowo).



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Zastosowania

- Odporne na działanie wysokich temperatur zabezpieczenie na czas produkcji pojazdów i maszyn.
- Maskowanie kołnierzy okiennych.
- Możliwe jest nawet wielokrotne suszenie piecowe.
- Trwałe zakrywanie otworów wewnątrz jak i na zewnątrz.
- Zakrywanie otworów po gwintach i wywierconych otworów drenażowych.
- Częściowe zabezpieczanie podczas stosowania środków impregnujących.
- Mocowanie płaskich kabli, np. na podbitkach, panelach drzwiowych, lustrach.
- Zabezpieczanie powierzchni podczas wysokociśnieniowego elektrostatycznego malowania proszkowego.

tesa® 4657

Informacja O Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina pokryta akrylem | • grubość całkowita | 290 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny termoutwardzalny | • grubość paska zabezpieczającego | 76 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | papier | • kolor paska zabezpieczającego | żółty |
| • Zawartość węgla pochodzenia biologicznego (zgodnie z DIN EN 16640) | 77 % | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|--------------|---|-------------------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 7.5 % | • proste brzegi po oderwaniu | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 105 N/cm | • siatka | 145 threads/inch ² |
| • Odporność na temperaturę (usuwanie z aluminium po 30 minutach ekspozycji) | 180 °C | • Siła usuwania paska zabezpieczającego | 0.3 N/cm |
| • odporność na ścieranie | bardzo dobra | • wodoodporność | dobra |
| • Odrywanie ręką | bardzo dobra | • łatwo się na niej pisze | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 4.6 N/cm |
|------------------------|----------|

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

wszystkich głównych producentów OEM

tesa® 4657

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4657>