



tesa® 62932

Informacja Produkcie



Dwustronna taśma z pianki PE o grubości 500 µm

Opis produktu

tesa® 62932 to dwustronnie klejąca taśma z pianki polietylenowej przeznaczona do celów konstrukcyjno-montażowych. Składa się z elastycznego nośnika z pianki polietylenowej oraz akrylowej masy klejącej o zwiększonej lepkości.

Właściwości produktu:

- Cienki nośnik piankowy do wyrównania małych rozbieżności projektowych
- Uniwersalna substancja klejąca zapewniająca wysoką i natychmiastową przyczepność do różnego rodzaju podłoży
- Wysoki poziom przyczepności końcowej zapewniający bezpieczne i skuteczne łączenie
- Taśma odporna na działanie promieni UV, wody i starzenie
- Wysoka początkowa siła łączenia nawet przy małym nacisku podczas spajania
- Odporna na gwałtowny spadek temperatury

Cechy

- Cienki piankowy materiał nośnika maskujący drobne niedoskonałości projektu
- Uniwersalna substancja klejąca zapewniająca wysoką i natychmiastową przyczepność do różnego rodzaju podłoży
- Wysoka przyczepność końcowa zapewniająca bezpieczne i skuteczne łączenie
- Zdatność do użytku zewnętrznego – odporność na promieniowanie UV, działanie wody oraz procesy starzenia
- Wysoka początkowa siła łączenia nawet przy małym nacisku podczas spajania
- Wysoka odporność na gwałtowne spadki temperatur

Zastosowania

- Dekoracyjne aluminiowe obudowy sprzętu RTV

•

Uchwyty mebli kuchennych



tesa® 62932

Informacja Produkcje

Zastosowania

- Odlewane profile dekoracyjne do lodówek i zamrażarek

- Panele szklane i lustra

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 500 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | czarny/biały |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 270 % | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 80 °C |
| • odporność na rozciąganie | 8 N/cm | • przyczepność początkowa | dobra |
| • odporność na chemikalia | dobra | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | dobra |
| • odporność na starzenie (uv) | dobra | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | dobra |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 80 °C | | |



tesa® 62932

Informacja Produkcie

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	14 N/cm	• przylepność do pet (po 14 dniach)	17 N/cm
• przylepność do abs (po 14 dniach)	17 N/cm	• przylepność do pp (początkowa)	1.8 N/cm
• przylepność do aluminium (początkowa)	13 N/cm	• przylepność do pp (po 14 dniach)	3.3 N/cm
• przylepność do aluminium (po 14 dniach)	17 N/cm	• przylepność do ps (początkowa)	10.5 N/cm
• przylepność do pc (początkowa)	9 N/cm	• przylepność do ps (po 14 dniach)	17 N/cm
• przylepność do pc (po 14 dniach)	17 N/cm	• przylepność do pvc (początkowa)	14.5 N/cm
• przylepność do pe (początkowa)	1.7 N/cm	• przylepność do pvc (po 14 dniach)	17 N/cm
• przylepność do pe (po 14 dniach)	3 N/cm	• przylepność do stali (początkowa)	13 N/cm
• przylepność do pet (początkowa)	12.5 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	17 N/cm

Dodatkowe informacje

Typ paska zabezpieczającego:

- PV0 brązowy papier silikonowany (71 µm)
- PV10 czerwona, przezroczysta folia PP (120 µm)
- PV14 papier z powłoką PE (122 µm)
- PV15 niebieska folia PE (100 µm)

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=62932>



tesa® 62932

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Wytrzymałość na odrywanie:

- po 14 dniach: rozwarstwienie pianki na stali, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Certyfikaty UL:

- Dowiedz się więcej o naszych certyfikatach UL, klikając link <https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=131668>

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=62932>