

tesa® 4961

Informacja O Produkcie



Dwustronna taśma samoprzylepna na nośniku papierowym

Opis produktu

Taśma tesa® 4961 posiada specjalny nośnik papierowy pokryty klejem z naturalnego kauczuku. „Twarda” substancja klejąca zapewnia dobrą odporność na ścinanie i można ją usunąć bez pozostawiania żadnych resztek kleju.

Zastosowania

- Łączenie wstęg papieru i folii.
- Samoprzylepne mocowanie tarcz szlifierskich.
- Ogół zastosowań przy mocowaniu do gładkich powierzchni.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| • Materiał nośnika | gładki papier | • grubość całkowita | 205 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • kolor | biały |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • kolor paska zabezpieczającego | brązowy |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|---------|--|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 3 % | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 110 °C |
| • odporność na rozciąganie | 48 N/cm | • odporność na wilgoć | średnia |
| • odporność na chemikalia | średnia | • odporność na środki zmiękczające | średnia |
| • odporność na starzenie (uv) | średnia | • przyczepność początkowa | dobra |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 40 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | bardzo dobra |

tesa® 4961

Informacja O Produkcie

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	4.5 N/cm	• przylepność do pet (po 14 dniach)	4.5 N/cm
• przylepność do abs (po 14 dniach)	5.1 N/cm	• przylepność do pp (początkowa)	4.6 N/cm
• przylepność do aluminium (początkowa)	4.2 N/cm	• przylepność do pp (po 14 dniach)	5 N/cm
• przylepność do aluminium (po 14 dniach)	4.5 N/cm	• przylepność do ps (początkowa)	4.7 N/cm
• przylepność do pc (początkowa)	5.2 N/cm	• przylepność do ps (po 14 dniach)	5.5 N/cm
• przylepność do pc (po 14 dniach)	5.1 N/cm	• przylepność do pvc (początkowa)	3.8 N/cm
• przylepność do pe (początkowa)	3.4 N/cm	• przylepność do pvc (po 14 dniach)	4.5 N/cm
• przylepność do pe (po 14 dniach)	3.3 N/cm	• przylepność do stali (początkowa)	5.2 N/cm
• przylepność do pet (początkowa)	4.3 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	5.3 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

