



tesa® 63305

Informacja Produkcie

Dwustronna, przezroczysta taśma montażowa, 30µm

Opis produktu

tesa® 63305 to dwustronna taśma montażowa ze specjalną, urabialną masą klejącą

Cechy taśmy tesa® 63305:

- grubość: 50µm
- wysoka siła wiązania
- bardzo duża wytrzymałość na wypychanie i odporność na wstrząsy
- dobrze przylega do podłoży o niskiej energii powierzchniowej
- doskonała, trwała urabialność na różnych podłożach
- po odklejeniu masę klejącą można zrobić poprzez rozciągnięcie lub oddzielenie
- łatwa urabialność nawet po długim czasie wiązania

Cechy

- Thickness: 50µm
- High bonding strength
- Very high push out and shock resistance
- High performance on LSE substrates
- Excellent permanent reworkability on various substrates
- After separation the adhesive is reworkable by stretching or peeling
- Easy reworkability even after a long bonding time

Zastosowania

- wymagające montowanie
- trwałe łączenie komponentów w urządzeniach elektronicznych, z opcją wyjmowania części do naprawy lub recyklingu
- łączenie tymczasowe przed połączeniem mechanicznym

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| • Materiał nośnika | brak | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | specjalność | • kolor | przezroczysty |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | | |



tesa® 63305

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|-------|--|--------------|
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 60 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | bardzo dobra |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 90 °C | | |

Siła przyczepności

- | | | | |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| • szkła (początkowa) | 7 N/cm | • pe (początkowa) | 6 N/cm |
| • szkła (po 14 dniach) | 8 N/cm | • pe (po 14 dniach) | 7 N/cm |
| • pc (początkowa) | 7 N/cm | • stali (początkowa) | 7 N/cm |
| • pc (po 14 dniach) | 8 N/cm | • stali (po 14 dniach) | 8 N/cm |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=63305>