



tesa® 4316 PV3



Informacja Produkcie

Drobno marszczona papierowa taśma maskująca do malowania natryskowego

Opis produktu

tesa® 4316 to drobno marszczona papierowa taśma maskująca. Produkt jest cienki i elastyczny, a zatem nadaje się do wszystkich ogólnych zastosowań z zakresu maskowania oraz do zastosowania przy suszeniu w piecu do temperatury 100°C.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

54% zawartości bioproduktów w całym produkcie z wyłączeniem wyściółki (wagowo).

Zastosowania

Produkt jest odporny na piaskowanie na mokro. Lakiery i wypełniacze dobrze trzymają się nośnika. Materiał można stosować na lakierowanych częściach z metalu, gumy, szkła i chromu.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 54 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość całkowita | 140 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | • odporność termiczna (60 min) | 100 °C |
| • odporność na rozciąganie | 38 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność termiczna (30 min) | 120 °C | • łatwo usuwalna | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4316 PV3

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04316>