



tesa® 68645

Informacja Produkcie



Dwustronna taśma włókninowa

Opis produktu

tesa® 68645 to dwustronnie klejąca taśma składająca się z nośnika z włókniny oraz kleju akrylowego o zwiększonej lepkości.

tesa® 68645 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:

- wysoką odpornością na odpychanie;
- wysokim poziomem przyczepności do różnego rodzaju materiałów;
- znakomitą odpornością termiczną;
- dobrą podatnością do wyrobu wykrojników.

Zastosowania

- Mocowanie komponentów w urządzeniach elektronicznych.
- Mocowanie plaketek z nazwiskiem.
- Laminowanie pianki i filcu.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| • Materiał nośnika | włóknina | • grubość całkowita | 120 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | przezroczysty |
| • typ paska zabezpieczającego | papier | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|--------|---------------------------|--------------|
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 80 °C | • przyczepność początkowa | bardzo dobra |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 150 °C | | |



tesa® 68645

Informacja Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|
| • przylepność do abs (początkowa) | 10 N/cm | • przylepność do pc (po 14 dniach) | 12 N/cm |
| • przylepność do abs (po 14 dniach) | 12 N/cm | • przylepność do pe (początkowa) | 3 N/cm |
| • przylepność do szkła (początkowa) | 11 N/cm | • przylepność do pe (po 14 dniach) | 3.5 N/cm |
| • przylepność do szkła (po 14 dniach) | 12 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 9 N/cm |
| • przylepność do pc (początkowa) | 10 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 12 N/cm |

Dodatkowe informacje

Warianty paska ochronnego:

Brązowy pasek celofanowy PV20 / niebieskie logo tesa.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.