



tesa® 61563

Informacja Produkcie

Przezroczysta taśma transferowa o grubości 50µm, zapewniająca kontrolowanie wilgotności

Opis produktu

Wysoce przezroczysta taśma transferowa tesa® 61563 wytwarzana jest w kontrolowanych warunkach sterylnych. Została opracowana z myślą o optycznie przejrzystym laminowaniu, wymagającym dodatkowej kontroli wilgotności.

Właściwości produktu:

- Niski poziom WVTR zapewniający kontrolowanie wilgotności
- Niska stała dielektryczna
- Wysokie przewodzenie i niska podatność na zamglenie
- Doskonała odporność na działanie temperatur, wilgoci i promieni UV
- Doskonała kompatybilność z ITO
- Wysoka siła łączenia
- Łatwe i bezproblemowe usuwanie paska ochronnego

Zastosowania

- Laminowanie foliami podłożu sztywnych lub elastycznych
- Łączenie delikatnych folii, wyświetlaczy czy paneli dotykowych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---------------|
| • Materiał nośnika | brak | • kolor | przezroczysty |
| • typ substancji klejącej | specjalność | • grubość paska zabezpieczającego (trudne usuwanie) | 50 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | PET | • grubość paska zabezpieczającego (łatwe usuwanie) | 50 µm |
| • grubość całkowita | 50 µm | • kolor paska zabezpieczającego | przezroczysty |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|-------|----------------------|------------|
| • opar < | 0.5 % | • wvtr (38°C, 90%rh) | 17 g/sqm*d |
| • transmitacja (380 - 780nm) > | 99 % | | |



tesa® 61563

Informacja Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| • przylepność do szkła (początkowa) | 5 N/cm | • przylepność do pet (początkowa) | 3.3 N/cm |
| • przylepność do pc (początkowa) | 4.7 N/cm | • przylepność do pmma (początkowa) | 4.8 N/cm |

Dodatkowe informacje

- Łatwy do usunięcia pasek ochronny na zewnętrznej stronie rolki

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.