

tesa® 51606

Informacja O Produkcie



Gruba taśma z włókniny PET o wysokim tłumieniu hałasu i zdolności pochłaniania wody

Opis produktu

tesa® 51606 to taśma z włókniny PET z klejem na bazie kauczuku.

Kolor: czarny

Cechy

- Wysokie tłumienie hałasu
- Wysoka odporność na ścieranie
- Doskonała zdolność pochłaniania wody
- Doskonała izolacja termiczna

Zastosowania

tesa® 51606 jest przeznaczona do zastosowań przy wiązkach przewodów (przedział pasażerski) oraz w pakietach baterii pojazdów elektrycznych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|---------|--|-----------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 85 % | • odporność na ścieranie (trzcina 5 mm, LV312) | Class C |
| • odporność na rozciąganie | 55 N/cm | • przewodność cieplna | 0.066 W/mK |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 105 °C | • siła odwijania (szerokość rolki > 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
| • Odporność na temperaturę (min.) | -40 °C | • siła odwijania (szerokość rolki ≤ 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
| • odporność na ścieranie (trzcina 10 mm, LV312) | Class D | • wygłuszanie hałasu (lv312) | Class D |

Przylepność do

- przylepność do stali 5.5 N/cm

Dodatkowe informacje

Standardowe szerokości: 19, 25, 38 mm

Standardowe długości: 7,5 m

- Większość kombinacji szerokości i długości jest możliwa
- Dalsze wymiary dostępne na życzenie
- Standardowa średnica gilzy: 38 mm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51606>

tesa® 51606

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

- Możliwe zastosowanie do wspomagania montażu z czerwoną obręczą

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51606>