



# tesa® 61350

## Informacja Produkcie

Wysokowydajna, dwustronna taśma foliowa o grubości 50 µm, czarna

### Opis produktu

tesa® 61350 to dwustronna taśma samoprzylepna, składająca się z czarnego nośnika PET oraz akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości.

Właściwości produktu:

\*Grubość: 50 µm

- Bardzo duża siła łączenia
- Nadzwyczajna odporność na wypychanie
- Wysoka wydajność klejenia
- Doskonała odporność na wymagające warunki środowiskowe.

### Cechy

- Thickness: 50µm
- Very high bonding strength
- Superior push-out resistance
- Quick bonding performance
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

### Zastosowania

- Wymagające zastosowania montażowe
- Mocowanie komponentów

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                               |                              |                                   |                     |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika            | folia PET                    | • kolor                           | czarny              |
| • typ substancji klejącej     | akryl o zwiększonej lepkości | • grubość paska zabezpieczającego | 71 µm               |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany             | • kolor paska zabezpieczającego   | biały z logo tesa   |
| • grubość całkowita           | 50 µm                        | • waga paska zabezpieczającego    | 80 g/m <sup>2</sup> |



# tesa® 61350

## Informacja Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	70 %	• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	200 °C
• odporność na rozciąganie	20 N/cm	• odporność na wilgoć	bardzo dobra
• odporność na starzenie (uv)	bardzo dobra	• przyczepność początkowa	średnia
• Odporność na temperaturę, długotrwała	100 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C	dobra

### Siła przyczepności

• abs (początkowa)	7.8 N/cm	• pmma (początkowa)	11.1 N/cm
• abs (po 14 dniach)	8.5 N/cm	• pmma (po 14 dniach)	12 N/cm
• szkła (początkowa)	12 N/cm	• stali (początkowa)	9.6 N/cm
• szkła (po 14 dniach)	12.2 N/cm	• stali (po 14 dniach)	12.7 N/cm

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61350>