



tesa® 51628

Informacja Produkcie



Taśma z polaru PET dla zapewnienia elastyczności i wytłumienia hałasu

Opis produktu

tesa® 51628 to taśma do wiązek kabli z polaru PET z akrylową substancją klejącą.

Istotne cechy:

- Odporność na działanie wysokich temperatur 125°C/3000 h
- Tłumienie hałasu
- Odporność na ścieranie
- Możliwość oderwania ręką

Kolor: Dostępna w kolorze czarnym.

Zastosowania

tesa® 51628 została stworzona do zastosowania w kabinach pasażerskich, zapewniając elastyczność i wytłumienie hałasu.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 20 % | • odporność na ścieranie (trzcina 5 mm, LV312) | Class A |
| • odporność na rozciąganie | 40 N/cm | • siła odwijania (szerokość rolki > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 125 °C | • siła odwijania (szerokość rolki ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Odporność na temperaturę (min.) | -40 °C | • wytłumianie hałasu (lv312) | Class C |
| • odporność na ścieranie (trzcina 10 mm, LV312) | Class B | | |

Przylepność do

- przylepność do stali 3.5 N/cm



tesa® 51628

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

- Dane techniczne zgodnie z LV 312.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.