



tesa® 60630

Informacja Produkcie



Elastyczna taśma aluminiowa o grubości 30μ

Opis produktu

tesa® 60630 to dobrze dopasowująca się taśma aluminiowa, składająca się z nośnika z folii aluminiowej o grubości 30μm (1.2 mil) oraz przezroczystej akrylowej masy klejącej.

Właściwości produktu:

- Dostosowuje się do zakrzywionych powierzchni
- Łatwe odwijanie
- Nadaje się do trwałych aplikacji
- Chroni przed wilgocią, gazami i parami
- Przewodząca elektrycznie i ciepłnie
- Odporność na starzenie
- Odbija ciepło i światło
- Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102, klasa B1
- Odporność ogniowa zgodnie z wymaganiami UL 510A

Zastosowania

- Montowanie węzownicy chłodziarki
- Łączenie oraz uszczelnianie izolacji termicznej i przewodów
- Pozwala uzyskać podłoże przewodzące elektrycznie i termicznie
- Odbija promieniowanie ciepłe

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|----------|
| • Materiał nośnika | folia aluminiowa | • grubość całkowita | 65 μm |
| • typ substancji klejącej | akryl | • grubość taśmy | _NULL μm |
| • typ paska zabezpieczającego | żaden | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 3 % | • Temperatura pracy od | -40 °C |
| • odporność na rozciąganie | 25 N/cm | • Wygląd nośnika (wizualny) | reflective |
| • Odrywanie ręką | bardzo dobra | • łatwo usuwalna | nie |
| • Temperatura pracy do | 160 °C | | |



tesa® 60630

Informacja Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Przyczepność do nośnika | 0.1 N/cm | • przylepność do pvc | 5.5 N/cm |
| • przylepność do szkła | 7 N/cm | • przylepność do pvc (początkowa) | |
| • przylepność do szkła (początkowa) | | • przylepność do stali | 8 N/cm |
| • przylepność do pe (początkowa) | 4 N/cm | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.