



tesa® 61054

Informacja Produkcie



Dwustronna czarna elastyczna akrylowa taśma piankowa 250 µm

Opis produktu

tesa® 61054 to dwustronna czarna taśma składająca się z czarnej pianki akrylowej o wysokim współczynniku pochłaniania wstrząsów.

Cechy

- Grubość: 250 µm
- Wysoka odporność na uderzenia
- Bardzo wysoka odporność na szok termiczny i niską temperaturę
- Bardzo wysoka siła wiązania w szerokim zakresie temperatur
- Dobra zdolność do zapobiegania odpychaniu zapobiegająca odporność na unoszenie się
- Wodoodporność
- Blokowanie światła

Zastosowania

- Montaż wyświetlaczy i paneli dotykowych urządzeń elektronicznych i systemów multimedialnych
- Kompensacja naprężeń mechanicznych (np. wypełnianie szczelin i wydłużanie pod wpływem temperatury)
- Montaż elementów wodoodpornych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
| • Materiał nośnika | akryl | • kolor | black |
| • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany | • grubość paska zabezpieczającego | 75 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | PET | • kolor paska zabezpieczającego | transparent |
| • grubość całkowita | 250 µm | • waga paska zabezpieczającego | 105 g/m ² |

Asortyment produktów

- Dostępne grubości 200, 250, 300, 400

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • odporność na starzenie (uv) | very good | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 180 °C |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 90 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | very good |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61054>



tesa® 61054

Informacja Produkcje

Przylepność do

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • przylepność do aluminium (początkowa) | 8.5 N/cm | • przylepność do pc (początkowa) | 14 N/cm |
| • przylepność do aluminium (po 3 dniach) | 15.5 N/cm | • przylepność do pc (po 3 dniach) | 28.7 N/cm |
| • przylepność do szkła (początkowa) | 17 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 16 N/cm |
| • przylepność do szkła (po 3 dniach) | 18.5 N/cm | • przylepność do stali (po 3 dniach) | 19 N/cm |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.