




tesa® 50620

Informacja Produkcie



Taśma maskująca PET 200 °C z klejem silikonowym.

Opis produktu

Taśma do malowania proszkowego tesa® 50620 Basic to zielona, półprzezroczysta, wysokotemperaturowa taśma maskująca z poliestrowym materiałem nośnika i silikonową substancją klejącą. tesa® 50620 służy do szeregu zastosowań, w szczególności do maskowania oraz zabezpieczania powierzchni podczas malowania proszkowego.

Cechy

- Usuwanie bez pozostawiania śladów podczas maskowania i w zastosowaniach związanych z ochroną powierzchni.
- Taśma wysokotemperaturowa zapewnia łatwą aplikację i szybkie usuwanie w jednym kawałku bez pozostawiania śladów.
- Taśma umożliwia uzyskanie perfekcyjnych krawędzi kolorów i zapewnia bardzo dobre przyleganie farby.
- Dzięki silikonowemu systemowi klejącemu taśma maskująca wytrzymuje działanie temperatur w zakresie do 200 °C nawet przez 30 minut.

Zastosowania

- tesa® 50620 nadaje się do zabezpieczania powierzchni wymagających ochrony podczas malowania proszkowego.
- Taśma wysokotemperaturowa wytrzymuje działanie temperatur do 200 °C przez 30 minut.
- tesa® 50620 służy do zabezpieczania powierzchni i łączenia materiałów niepolarnych.
- Taśmę maskującą można usuwać bez pozostawiania śladów.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | PET | • grubość całkowita | 70 µm |
| • typ substancji klejącej | silikon | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 110 % | • precyzyjne krawędzie kolorów | tak |
| • odporność na rozciąganie | 75 N/cm | • stabilność dla lakieru | dobra |
| • odporność termiczna (30 min) | 200 °C | • wytrzymałość elektryczna | 4000 V |
| • Odrywanie ręką | nie | • łatwo usuwalna | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 50620

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50620>