




tesa® 58351

Informacja Produkcie



tesa® 58351 to jednostronna przezroczysta taśma foliowa PET o grubości 73 µm.

Opis produktu

Akrylowa substancja o zwiększonej lepkości sprawia, że produkt ten charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością na odrywanie i doskonałymi zdolnościami do zapobiegania odpychaniu. Przezroczysty materiał nośnika z folii PET o grubości 23 µm zapewnia doskonałą izolację elektryczną. Pasek ochronny z papieru glassine zapewnia łatwe usuwanie bez pozostałości substancji klejącej. Taśma spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz długoterminowej trwałości obowiązujące w branży motoryzacyjnej.

Zastosowania

- Elektroizolacja i bardzo dobra zdolność do zapobiegania odpychaniu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | PET | • grubość całkowita | 73 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor paska zabezpieczającego | biały/czerwony logo |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • waga paska zabezpieczającego | 69 g/m ² |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|-------|
| • odporność na wilgoć | bardzo dobra | • wytrzymałość elektryczna | 6.5 V |
|-----------------------|--------------|----------------------------|-------|

Przylepność do

- | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----------|
| • przylepność do aluminium (początkowa) | 4.5 N/cm | • przylepność do pc (po 14 dniach) | 6 N/cm |
| • przylepność do aluminium (po 14 dniach) | 6.3 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 5 N/cm |
| • przylepność do pc (początkowa) | 3.3 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 7.9 N/cm |



tesa® 58351

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=58351>