




tesa® 68942

Informacja Produkcie



Dwustronna taśma foliowa o grubości 50µm, biała

Opis produktu

tesa® 68942 to biała, dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z białego nośnika PET oraz z akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości.

Właściwości produktu:

- Grubość: 50µm
- Wysoki poziom przyczepności
- Wysoka odporność na trudne warunki środowiskowe
- Dobra wydajność obsługi procesów konwertowania

Zastosowania

tesa® 68942 jest stosowana do ogólnych zastosowań montażowych i laminowania, zwłaszcza w przemyśle elektronicznym.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PET | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | biały |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 50 % | • odporność na wilgoć | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 20 N/cm | • odporność na środki zmiękczające | bardzo dobra |
| • odporność na starzenie (uv) | bardzo dobra | • przyczepność początkowa | dobra |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 100 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | średnia |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 200 °C | | |



tesa® 68942

Informacja Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----------|
| • przylepność do abs (początkowa) | 5 N/cm | • przylepność do pc (początkowa) | 5.3 N/cm |
| • przylepność do abs (po 14 dniach) | 6.1 N/cm | • przylepność do pc (po 14 dniach) | 6.4 N/cm |
| • przylepność do aluminium (początkowa) | 5 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 5.5 N/cm |
| • przylepność do aluminium (po 14 dniach) | 6 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 7.3 N/cm |

Dodatkowe informacje

Warianty paska ochronnego:

PV20: Brązowo/Niebieski papier silikonowany (glassine) z logo (71µm; 82g/m²)

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=68942>