



tesa® 61520

Informacja Produkcie

Taśma Si/Ak 200µm z różnicowym systemem klejenia (silikon/akryl)

Opis produktu

tesa® 61520 to przezroczysta taśma dwustronna z materiałem nośnika z PET. Jedna strona pokryta jest silikonową substancją klejącą (strona prosta), a druga modyfikowanym akrylem (strona szczelna).

Cechy

- Doskonałe właściwości wiążące silikonowej substancji klejącej, zwłaszcza na podłożach silikonowych lub zawierających silikon
- Doskonałe właściwości wiążące akrylowej substancji klejącej na szerokiej gamie materiałów
- Bardzo wysoki poziom wygody użytkowania przy pracy nad przeróbkami
- Doskonała odporność w wymagających warunkach otoczenia

Zastosowania

- Montaż na podłożach silikonowych lub zawierających silikon
- Mocowanie gumy silikonowej (klawiatura, uszczelka, nóżki gumowe)
- Montaż logo lub elementów dekoracyjnych na obudowie z powłoką UV

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	PETP	• rodzaj substancji klejącej	akryl modyfikowany
• grubość całkowita	200 µm	• typ paska zabezpieczającego (łatwe usuwanie)	PET
• kolor	przezroczysty	• typ substancji klejącej (łatwe usuwanie)	silikon
• grubość paska zabezpieczającego (trudne usuwanie)	50 µm	• kolor przekładki (łatwe usuwanie)	biały
• grubość paska zabezpieczającego (łatwe usuwanie)	50 µm	• typ paska zabezpieczającego (trudne usuwanie)	PET
• kolor przekładki	przezroczysty		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na starzenie (uv)	bardzo dobra	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C	dobra
• odporność na wilgoć	dobra	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C	dobra
• przyczepność początkowa	bardzo dobra		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61520>



tesa® 61520

Informacja Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • przylepność do pc (początkowa) | 20.4 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 4.4 N/cm |
| • przylepność do pp (po 14 dniach) | 4.5 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 16.5 N/cm |
| • przylepność do pp (początkowa) | 4.2 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 4.2 N/cm |
| • przylepność do silikonu (po 14 dniach) | 4.4 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 15.2 N/cm |
| • przylepność do silikonu (początkowa) | 3.1 N/cm | | |

Dodatkowe informacje

Ta informacja dotyczy produktu PV11

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.