



tesa® 68537

Informacja Produkcie

Opis produktu

tesa® 68537 to dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z przezroczystego nośnika z PET oraz specjalnej antyrepulsyjnej substancji klejącej.

Cechy taśmy tesa® 68537:

- Grubość: 100 µm
- Doskonała odporność na odklejanie
- Dobra siła wiązania i odporność na ścinanie
- Bardzo dobra obsługa w procesach konwersji
- Doskonała odporność na wymagające warunki środowiskowe

Zastosowania

- Wiązanie na zakrzywionych powierzchniach
- Mocowanie wygiętych powierzchni
- Montaż anten

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| • Materiał nośnika | folia PET | • grubość całkowita | 100 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | przezroczysty |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 85 °C | • przyczepność początkowa | dobra |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 140 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | dobra |



tesa® 68537

Informacja Produkcie

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	6.4 N/cm	• przylepność do pet (początkowa)	6.7 N/cm
• przylepność do abs (po 14 dniach)	10.9 N/cm	• przylepność do pet (po 14 dniach)	10 N/cm
• przylepność do pc (początkowa)	7.5 N/cm	• przylepność do pi (początkowa)	7.6 N/cm
• przylepność do pc (po 14 dniach)	11.5 N/cm	• przylepność do pi (po 14 dniach)	11 N/cm
• przylepność do pe (początkowa)	4.3 N/cm	• przylepność do stali (początkowa)	7.6 N/cm
• przylepność do pe (po 14 dniach)	5.6 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	10.7 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.