



tesa® 68532

Informacja Produkcie

Opis produktu

tesa® 68532 to dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z przezroczystego nośnika z PET oraz specjalnej antyrepulsyjnej substancji klejącej.

Cechy taśmy tesa® 68532:

- Grubość: 50 µm
- Doskonała odporność na odklejanie
- Wysoka siła wiązania i odporność na ścinanie
- Bardzo dobra obsługa w procesach konwersji
- Doskonała odporność na wymagające warunki środowiskowe

Zastosowania

- Wiązanie na zakrzywionych powierzchniach
- Mocowanie wygiętych powierzchni
- Montaż anten

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| • Materiał nośnika | folia PET | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | przezroczysty |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|--------|---------------------------|-------|
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 85 °C | • przyczepność początkowa | dobra |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 140 °C | | |



tesa® 68532

Informacja Produkcie

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	5.5 N/cm	• przylepność do pet (początkowa)	5.2 N/cm
• przylepność do abs (po 14 dniach)	8 N/cm	• przylepność do pet (po 14 dniach)	8.2 N/cm
• przylepność do pc (początkowa)	6.5 N/cm	• przylepność do pi (początkowa)	6.3 N/cm
• przylepność do pc (po 14 dniach)	8.8 N/cm	• przylepność do pi (po 14 dniach)	8.7 N/cm
• przylepność do pe (początkowa)	3.3 N/cm	• przylepność do stali (początkowa)	6.4 N/cm
• przylepność do pe (po 14 dniach)	4.8 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	8.2 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.