



tesa® 68562

Informacja Produkcie

Dwustronna, usuwalna taśma foliowa tesa® o grubości 50µm, przezroczysta

Opis produktu

tesa® 68562 to dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z przezroczystego nośnika z PET ze specjalną usuwalną substancją klejącą z

zakrytej strony oraz akrylową substancją klejącą o zwiększonej lepkości z otwartej strony.

tesa® 68562 wykazuje:

- Doskonałe trwałe usuwanie z różnych powierzchni, np. PC/ABS/PI/metal
- Wysoką siłę wiązania i odporność na ścinanie akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości
- Doskonałą odporność na wymagające warunki środowiskowe
- Bardzo dobrą obsługę w procesach konwersji

Zastosowania

- Usuwalny montaż FPC
- Uszczelnianie piankowych uszczelek
- Tymczasowy montaż przed zamocowaniem mechanicznym

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	folia PET	• kolor	przezroczysty
• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości	• grubość paska zabezpieczającego	71 µm
• typ paska zabezpieczającego	papier powlekany	• kolor paska zabezpieczającego	biały/czerwony logo
• grubość całkowita	50 µm		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na starzenie (uv)	bardzo dobra	• odporność na środki zmiękczające	bardzo dobra
• odporność na wilgoć	średnia	• usuwanie po 14 dniach (85°C, 95% r.h.)	bardzo dobra



tesa® 68562

Informacja Produkcie

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	6.5 N/cm	• przylepność do pc (po 14 dniach)	10.5 N/cm
• przylepność do abs (po 14 dniach)	8.5 N/cm	• przylepność do pc (strona zakryta, po 14 dniach)	0.7 N/cm
• przylepność do abs (strona zakryta, po 14 dniach)	0.8 N/cm	• przylepność do pc (strona zakryta, początkowa)	0.7 N/cm
• przylepność do abs (strona zakryta, początkowa)	0.8 N/cm	• przylepność do stali (początkowa)	7 N/cm
• przylepność do szkła (początkowa)	7.3 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	8.8 N/cm
• przylepność do szkła (po 14 dniach)	8.9 N/cm	• przylepność do stali (strona zakryta, po 14 dniach)	0.6 N/cm
• przylepność do pc (początkowa)	7.8 N/cm	• przylepność do stali (strona zakryta, początkowa)	0.4 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.