



tesa® 4338 PV1



Informacja Produkcie

Taśma maskująca o wysokiej przyczepności i odporności na temperaturę do 120°C

Opis produktu

tesa® 4338 PV 1 to zielona gładka taśma maskująca o dużej przyczepności. Znajduje zastosowanie w branży transportu morskiego, szynowego, ciężarowego i wielu innych, gdzie wymagana jest silna przyczepność umożliwiająca utrzymanie dużych i ciężkich elementów maskujących.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

54% zawartości bioproduktów w całym produkcie z wyłączeniem wyściółki (wagowo).



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Cechy

- Zielony kolor i gładki papierowy nośnik zapewniają doskonałą widoczność, zdolność do dopasowywania i czyste krawędzie odcięcia farby
- Odporna na starzenie substancja klejąca z kauczuku naturalnego charakteryzuje się doskonałą przyczepnością
- Możliwość pozostawienia na zewnątrz do siedmiu dni
- Zapewnia odporność na temperaturę do 120°C/248°F i usuwanie bez pozostawiania śladów.

Zastosowania

- Gładki papierowy nośnik zapewniający komfortowe użytkowanie
- Do wielu cykli suszenia (do 3 cykli przy 120°C/40 min)
- Do 7 dni użytkowania na zewnątrz lub 30 dni użytkowania wewnątrz pomieszczeń
- Usuwanie bez pozostawiania śladów po ochłodzeniu podłoża
- Doskonała przyczepność do farb i materiału nośnika
- Odporna na rozdarcia
- Doskonała zdolność do dopasowywania

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 54 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość całkowita | 145 µm |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa® 4338 PV1

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 13 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 43 N/cm | • łatwo usuwalna | tak |
| • odporność termiczna (60 min) | 120 °C | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

Dodatkowe informacje

Dostępna również jako tesa® 4338 PV 0 ze standardową wytrzymałością na odrywanie.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.