



tesa® 60151

Adhesion Promoter Glass

Informacja Produkcie

Aktywator przyczepności do szkła

Opis produktu

tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass wykorzystuje się do poprawy przyczepności wrażliwych na nacisk taśm tesa®, przeznaczonych do szklanych podłoży. Aktywator przyczepności tesa® jest rekomendowany do gamy taśm tesa® ACX^{plus}.



Zastosowania

Wysoce przezroczysty tesa® 60151 Adhesion Promoter jest zalecany do przygotowania szklanych powierzchni do trwałego mocowania. Należy pamiętać, że nasz aktywator przyczepności tesa® 60151 nie jest rekomendowany do szkła lakierowanego lub powlekanego folią. Stosowany w celu zwiększenia siły łączenia taśm tesa® ACX^{plus}. Testy wykazują znacznie wyższe wartości przyczepności przy zdzieraniu pod kątem 90°.

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• ciała stałe	0.5 %	• lepkość	2.5 mPa s
• gęstość	0.81 g/cm ³	• wskaźnik wydajności ok.	15 m ² /l
• konsystencja	ciecz		

Dodatkowe informacje

Przed zastosowaniem aktywatora przyczepności, obie powierzchnie łączenia należy oczyścić z kurzu, tłuszczu, oleju, wilgoci i innych zanieczyszczeń. W związku z tym zalecamy oczyszczenie podłoży niestrzepiącą się szmatką przy użyciu rozpuszczalników, takich jak etanol lub alkohol izopropanolowy lub tesa® 60040 Industry Cleaner.

Po oczyszczeniu podłoży, można zastosować aktywator przyczepności tesa® 60151 Adhesion Promoter. Zalecamy stosowanie naszych aktywatorów przyczepności za pomocą niestrzepiącej się ściereczki, pędzla lub gąbki. Dokładnie zwilż szmatkę aktywatorem przyczepności tesa® Adhesion Promoter i przetrzyj powierzchnię raz w jednym i raz w drugim kierunku. Natomiast użyj innej niestrzepiącej się ściereczki, aby usunąć ewentualny nadmiar aktywatora z powierzchni. Odgłos skrzypienia oznacza dobrą grubość warstwy aktywatora w przypadku większości rodzajów szkła. Aby osiągnąć najwyższą siłę łączenia, cała powierzchnia powinna być pokryta cienką warstwą aktywatora przyczepności. Ważne jest aby odczekać przynajmniej 30 sekund (do max 5 minut), aby rozpuszczalniki zdążyły wyparować. Przed naniesieniem taśmy należy utrzymać powierzchnię czystą od zanieczyszczeń.

Po wstępnym przygotowaniu podłoża za pomocą aktywatora przyczepności tesa® 60151, łączenie powinno zostać wykonane w ciągu 15 minut. Należy pamiętać, że ze względu na różnorodność dostępnych preparatów na rynku zaleca się przetestowanie aktywatora przyczepności tesa® przed użyciem.

- Okres ważności tego produktu wynosi co najmniej 12 miesięcy, gdy przechowywany jest w temperaturze pokojowej w zamkniętym oryginalnym pojemniku.
- Aby uzyskać dodatkowe informacje i porady dotyczące bezpiecznego postępowania, należy zapoznać się z naszą kartą charakterystyki (SDS), dostępną na zapytanie.



tesa® 60151

Adhesion Promoter Glass

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60151>