

# 7078

## High Resistance



### Informacja Produkcie

Dwustronna taśma z pianki akrylowej o grubości 2,000µm

### Opis produktu

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7078 to dwustronna taśma z pianki akrylowej w kolorze głębokiej czerni. Składa się z wysokowydajnego systemu akrylowego, który wyróżnia się wysoką siłą łączenia, rozpraszaniem naprężeń oraz odpornością na temperatury i warunki atmosferyczne.

Dzięki unikalnemu składowi, ta dwustronna akrylowa taśma piankowa łączy bardzo dobrą odporność na temperatury i ścieranie, wraz z wyjątkową odpornością na wstrząsy temperaturowe do -40°C. Lepkosprężysty rdzeń, kompensuje wydłużenia termiczne połączonych elementów.

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7078 specjalnie zaprojektowana do trwałych zastosowań zewnętrznych, dlatego też nadaje się do ekspozycji w ekstremalnych temperaturach, UV, chemikaliach, słonej wodzie a także środkach czyszczących.

### Cechy

- Outstanding cold shock performance down to -40 °C
- In combination with out adhesion promoters a secure and reliable bond in outdoor conditions

### Zastosowania

Rodzina produktów tesa® ACX<sup>plus</sup> nadaje się do szerokiej gamy zastosowań w połączeniach konstrukcyjnych. Aby zapewnić najwyższą wydajność procesów, naszym celem jest określenie potrzeb, rozpoznanie rodzajów i właściwości podłoży - co umożliwi zarekomendowanie odpowiednich produktów.

Przykłady zastosowań montażowych:

- Profile usztywniające
- Obudowy ścienne
- Elementy dekoracyjne
- Panele drzwiowe

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                 |                     |         |
|---------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika        | spieniony akryl | • grubość całkowita | 2000 µm |
| • typ substancji klejącej | czysty akryl    | • kolor             | czarny  |

### Siła przyczepności

- stali (po 3 dniach) 37 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=07078>



# 7078

## High Resistance

### Informacja Produkcie

#### Dodatkowe informacje

Należy pamiętać, że zaleca się użycie Aktywatora Adhezji tesa® do wstępnej obróbki powierzchni, co prowadzi do znaczącej poprawy poziomu jej przyczepności. Odpowiedni Aktywator Adhezji tesa® powinien być dobrany w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania. Chętnie pomożemy znaleźć właściwe rozwiązanie.

Warianty paska ochronnego:

- PV 22: Biała papierowy pasek, z logo
- PV 24: Niebieska przekładka foliowa, bez logo
- Inne wersje paska ochronnego dostępne na zapytanie

Certyfikaty:

- tesa® ACX<sup>plus</sup> 7078 jest rozpoznawana zgodnie z normą UL 746C. Plik UL QOQW2.E309290
- tesa® ACX<sup>plus</sup> 7078 jest rozpoznawana zgodnie z normą UL 879. Plik UL UYMR2.E479260
- ift Rosenheim: DI 02/ 1-2 2009-03 kompatybilność folii tesa® ACX<sup>plus</sup> i PVB (laminowane szkło bezpieczne)
- ift Rosenheim: Zgodność z ift-wytycznymi VE-08/1
- MFPA: Sklasyfikowana zgodnie z DIN EN 13501-1: 2010
- CSTB: Pomiar ścinania statycznego i statycznej odporności na rozciąganie zgodnie z ETAG002
- Falcao Bauer: Test pełnego obciążenia wiatrem w odniesieniu do ABNT NBR 10821-3 / 11
- DICTUC: AAMA 501.6-09 Test na trzęsienie ziemi
- James Cook University: AS 4040.2 / 3, AS 4040.3 Test cyklonowy
- SNAS: Testowany zgodnie z normą STN EN ISO 6892-1
- Zakwalifikowana zgodnie z LEED

#### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=07078>