




tesa® 88710

Informacja Produkcie



Optycznie przezroczysta taśma samoprzylepna o grubości 250 µm do zastosowań w branży motoryzacyjnej

Opis produktu

W asortymencie optycznie przezroczystych rozwiązań samoprzylepnych dla branży motoryzacyjnej z serii 887xx OCA dostępne są taśmy o różnej grubości, gwarantujące skuteczne wypełnianie szczelin i niezawodność klejenia.

Jest to sprawdzone rozwiązanie, które doskonale nadaje się do laminowania wielowarstwowych elementów szkło-polaryzator. Nadaje się również do laminowania dużych i zakrzywionych wyświetlaczy.

Cechy

- Klej aktywowany dociskiem (PSA)
- Wysoka przejrzystość i niska podatność na zamglenie
- Szybkie i łatwe usuwanie paska zabezpieczającego
- Duża siła wiązania
- Zbilansowane laminowanie (wypełnianie szczelin) i wygoda użytkowania podczas pracy nad przeróbkami
- Bardzo wysoka odporność na temperaturę, wilgoć i promieniowanie UV

Zastosowania

- Laminowanie wyświetlaczy samochodowych
- Laminowanie zakrzywionych elementów szklanych
- Klejenie różnego rodzaju elementów optycznych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	brak	• grubość paska zabezpieczającego (łatwe usuwanie)	75 µm
• typ substancji klejącej	akryl	• grubość taśmy	250 µm
• typ paska zabezpieczającego	PET	• kolor paska zabezpieczającego	przezroczysty
• kolor	przezroczysty	• kolor wewnętrznego paska zabezpieczającego	przezroczysty
• grubość paska zabezpieczającego (trudne usuwanie)	100 µm	• kolor zewnętrznego paska zabezpieczającego	przezroczysty



tesa® 88710

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na starzenie (uv)	dobra	• przyczepność początkowa	dobra
• Odporność na temperaturę, długotrwała	105 °C	• transmitacja (380 - 780nm) >	99.5 %
• odporność na wilgoć	bardzo dobra	• usuwanie wewnętrznego paska zabezpieczającego	mocny
• opar <	0.001 %	• usuwanie zewnętrznego paska zabezpieczającego	słaby

Przylepność do

• przylepność do szkła (początkowa)	8.5 N/cm
-------------------------------------	----------

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.