



tesa® 60160

Informacja Produkcie



Promotor przyczepności na bazie alkoholu izopropylowego

Opis produktu

tesa® 60160 Mounting Plus może być używany do poprawy przyczepności taśmy samoprzylepnej tesa do różnych podłoży, takich jak stal, PBT, Kalix, polipropylen, metal lub szkło. Szczególnie polecany jest do naszych taśm akrylowych z pianki tesa® oraz taśm akrylowych PET.

Cechy

tesa® 60160 Mounting Plus może być używany do poprawy przyczepności taśmy samoprzylepnej tesa do różnych podłoży, takich jak stal, PBT, Kalix, polipropylen, metal lub szkło. Szczególnie polecany jest do naszych taśm akrylowych z pianki tesa® oraz taśm akrylowych PET.

Zastosowania

Nasz tesa® 60160 Mounting Plus może być używany do znacznego poprawienia siły wiązania taśm akrylowych z pianki tesa® oraz taśm akrylowych PET. Testy wykazują znacznie wyższe wartości przyczepności podczas odrywania.

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| • ciała stałe | 8 % | • lepkość | 25.33 mPa s |
| • gęstość | 0.801 g/cm ³ | • wskaźnik wydajności ok. | 35 m ² /l |
| • konsystencja | ciecz | | |

Dodatkowe informacje

Przed użyciem naszego promotora przyczepności, powierzchnia wiązania, tj. podłoże, powinna być wolna od kurzu, tłuszczu, oleju, wilgoci i innych zanieczyszczeń. Dlatego zalecamy czyszczenie podłoża niestrzępiącą się ściereczką przy użyciu rozpuszczalników, takich jak etanol lub izopropanol.

tesa® 60160 Mounting Plus można nanosić w procesie atramentowym lub niestrzępiącą się ściereczką, pędzlem lub gąbką, po uprzednim oczyszczeniu powierzchni. Cała powierzchnia powinna być cienko pokryta promotorem przyczepności, aby osiągnąć najwyższą wydajność wiązania. Ważne jest, aby odczekać co najmniej 30 sekund do 15 minut, aby rozpuszczalniki miały czas na odparowanie. Proszę upewnić się, że przygotowana powierzchnia jest wolna od zanieczyszczeń przed nałożeniem taśmy. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża za pomocą tesa® 60160 Mounting Plus, wiązanie powinno zostać nawiązane w ciągu 30 minut. W przypadku aplikacji natryskowej, w warunkach czystego pomieszczenia, czas otwarcia może być dłuższy, do 24 godzin.



tesa® 60160

Informacja Produkcje

Dodatkowe informacje

Należy pamiętać, że ze względu na różnorodność dostępnych na rynku formułacji podłoży, zaleca się przetestowanie naszego tesa® Mounting Plus przed użyciem.

Okres trwałości tego produktu wynosi co najmniej 24 miesiące od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w temperaturze pokojowej w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. W celu uzyskania dalszych informacji i porad dotyczących bezpiecznego użytkowania, prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS), która jest dostępna na żądanie.

Zawartość substancji stałych, w tym wszystkich substancji reaktywnych.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60160>