



tesa® flameXtinct 45065

Informacja Produkcie



Trudnopalna taśma z rdzeniem akrylowym 1200 µm

Opis produktu

Grupa produktów tesa® flameXtinct obejmuje wiele różnych specjalistycznych taśm samoprzylepnych do zastosowań montażowych. Asortyment produktów tesa® flameXtinct charakteryzują następujące cechy:

- Opóźnianie palenia
- Brak zawartości halogenów
- Zaawansowane masy klejowe
- Bogata oferta produktów

tesa® flameXtinct 45065 to taśma z rdzeniem akrylowym o grubości 1200 µm do trwałych zastosowań montażowych, związanych ze specyficznymi wymaganiami dotyczącymi właściwości produktu ognioodpornego. Rdzeń akrylowy wyrównuje wydłużenie termiczne oraz zapewnia dobrą przyczepność do różnych podłoży. Produkt charakteryzują następujące cechy:

- Sprawdzone właściwości zmniejszające palność zgodnie z normą FAR 25.853(a) zał. F część 1 i UL 94 V-2
- Lepkosprężyste właściwości produktu

Zastosowania

- Montaż w kabinach dźwigów
- Montaż we wnętrzu kabiny samolotu
- Montaż podzespołów w pociągach
- Zastosowania w branży morskiej
- Branża motoryzacyjna

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika | filled acrylic | • grubość całkowita | 1200 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | • kolor | biały |
| • typ paska zabezpieczającego | papier pokryty polietylenem | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 100 °C | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 200 °C |
|---|--------|--|--------|



tesa® flameXtinct 45065

Informacja Produkcie

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	22 N/cm	• przylepność do stali (początkowa)	21 N/cm
• przylepność do abs (po 14 dniach)	28 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	37 N/cm
• przylepność do pp (początkowa)	5 N/cm	• przylepność do stali (po 3 dniach)	37 N/cm
• przylepność do pp (po 14 dniach)	6 N/cm		

Dodatkowe informacje

PV26 = white PE-coated paper liner

Preliminary PI-Sheet

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=45065>