



tesa® 4939

Informacja Produkcie



Dwustronna taśma tkaninowa PET, usuwalna

Opis produktu

tesa® 4939 to dwustronna taśma do mocowania wykładzin podłogowych. Składa się z mocnego tkaninowego nośnika PET połączanego z systemem różnych klejów kauczukowych.

Specjalnie opracowana substancja klejąca o wysokiej przylepności początkowej umożliwia usuwanie taśmy bez pozostawiania śladów do 14dni od aplikacji taśmy z większości powierzchni. (Należy przeprowadzić test przed naniesieniem taśmy na daną powierzchnię!)

Zastosowania

Do tymczasowego montażu wykładzin podłogowych podczas targów, wystaw, konwencji itp.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	tkanina	• grubość całkowita	235 µm
• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny	• kolor	biały
• typ paska zabezpieczającego	papier powlekany	• kolor paska zabezpieczającego	brązowy

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	25 %	• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	80 °C
• odporność na rozciąganie	38 N/cm	• odporność na wilgoć	dobra
• odporność na chemikalia	dobra	• przyczepność początkowa	bardzo dobra
• odporność na starzenie (uv)	średnia	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C	dobra
• Odporność na temperaturę, długotrwała	40 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 70°C	średnia



tesa® 4939

Informacja Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|--|----------|---|----------|
| • przylepność do pe (początkowa) | 2.5 N/cm | • przylepność do pp (strona zakryta, po 14 dniach) | 5 N/cm |
| • przylepność do pe (po 14 dniach) | 2 N/cm | • przylepność do pp (strona zakryta, początkowa) | 6.5 N/cm |
| • przylepność do pe (strona zakryta, po 14 dniach) | 5 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 7.5 N/cm |
| • przylepność do pe (strona zakryta, początkowa) | 4.5 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 5.5 N/cm |
| • przylepność do pp (początkowa) | 4.5 N/cm | • przylepność do stali (strona zakryta, po 14 dniach) | 8 N/cm |
| • przylepność do pp (po 14 dniach) | 2.5 N/cm | • przylepność do stali (strona zakryta, początkowa) | 9 N/cm |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04939>