




tesa® 50625

Informacja Produkcie



Taśma maskująca PET 200 °C z silikonową substancją klejącą

Opis produktu

tesa® 50625 to niebieska, półprzezroczysta taśma Basic do malowania proszkowego. Dzięki poliestrowemu nośnikowi i silikonowej substancji klejącej taśma doskonale dostosowuje się do podłoża. tesa® 50625 ma szereg zastosowań. W szczególności używana jest do maskowania oraz zabezpieczania powierzchni podczas procesów malowania proszkowego, jak również do łączenia materiałów niepolarnych.

Cechy

- Usuwanie bez pozostawiania śladów podczas maskowania i w zastosowaniach związanych z ochroną powierzchni
- Doskonała zdolność do dopasowywania i cienki materiał nośnika zapewniający perfekcyjne krawędzie odcięcia kolorów
- Dzięki silikonowemu systemowi klejącemu taśma maskująca wytrzymuje działanie temperatury do 200 °C nawet przez 30 minut

Zastosowania

- Taśma tesa® 50625 doskonale nadaje się do zabezpieczania powierzchni wymagających ochrony podczas malowania proszkowego
- Ta wysokotemperaturowa taśma wytrzymuje oddziaływanie cieplne do 200 °C przez 30 minut
- Taśmę tesa® 50625 można stosować do zabezpieczania powierzchni
- Taśmę maskującą można usuwać bez pozostawiania śladów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | PET | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | silikon | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 130 % | • precyzyjne krawędzie kolorów | tak |
| • odporność na rozciąganie | 50 N/cm | • stabilność dla lakieru | dobra |
| • nadaje się do nierówności | tak | • wytrzymałość elektryczna | 4000 V |
| • odporność termiczna (30 min) | 200 °C | • łatwo usuwalna | yes |
| • Odrywanie ręką | nie | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50625>



tesa® 50625

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50625>