



tesa® Professional 4363

Informacja Produkcie

Opis produktu

tesa® 4363 to tkaninowa taśma charakteryzująca się 2 tygodniową odpornością na promieniowanie UV. Składa się z PE nośnika pokrytego tkaniną PET o siatce gęstości 70 oraz substancją klejącą z naturalnego kauczuku.

tesa® 4363 UV jest odpowiednia do krótkoterminowego maskowania takich powierzchni jak: ramy okienne, fasady i innych powierzchni podczas tynkowania i malowania.

Właściwości produktu:

- Odporność na działanie promieniowania UV przez 2 tygodnie
- Dobra przyczepność nawet na nierównych powierzchniach
- Wodoodporność
- Elastyczność
- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów
- Łatwe odwijanie
- Dostępny kolor: niebieski

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina | • grubość całkowita | 310 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 11 % | • odporność na wilgoć | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 60 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4363

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04363>