

# tesa® 60372

## Informacja O Produkcie

Dwustronna, przewodząca elektrycznie taśma włókninowa o grubości 50µm, czarna

### Opis produktu

tesa® 60372 to czarna dwustronna taśma samoprzylepna przewodząca elektrycznie. Składa się z tkanego nośnika przewodzącego elektrycznie oraz akrylowej masy klejącej przewodzącej elektrycznie.

Właściwości produktu:

- Znakomite przewodnictwo elektryczne w kierunkach XYZ
- Wysoce niezawodne i stabilne przewodnictwo nawet w wilgotnych warunkach cieplnych
- Dobra siła łączenia
- Doskonałe dopasowanie do nierównych powierzchni
- Doskonałe właściwości uziemienia na małych powierzchniach mocowania
- Kolor: czarny

### Zastosowania

0

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                               |                      |                                   |               |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| • Materiał nośnika            | włóknina przewodząca | • kolor                           | czarny        |
| • typ substancji klejącej     | akryl przewodzący    | • grubość paska zabezpieczającego | 50 µm         |
| • typ paska zabezpieczającego | PET                  | • kolor paska zabezpieczającego   | przezroczysty |
| • grubość całkowita           | 50 µm                |                                   |               |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                             |                        |                                                |              |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała    | 200 °C                 | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | bardzo dobra |
| • Rezystancja powierzchniowa w kierunku x-y | 0.1 Ohm / square       | • usuwanie paska zabezpieczającego             | słaby        |
| • rezystancja z-kierunek (początkowa)       | 0.01 Ohm / square inch |                                                |              |

### Przylepność do

- |                                     |          |                                       |          |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • przylepność do stali (początkowa) | 4.3 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 5.6 N/cm |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60372>

# tesa® 60372

## Informacja O Produkcie

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60372>