


# tesa® 60381

## Informacja O Produkcie



Dwustronna taśma tkaninowa przewodząca elektrycznie o grubości 50µm, szara

### Opis produktu

tesa® 60381 to szara, dwustronna, przewodząca elektrycznie taśma samoprzylepna. Składa się z przewodzącego elektrycznie tkaninowego nośnika i przewodzącej elektrycznie akrylowej masy klejącej.

Właściwości produktu:

- Wysoka siła klejenia oraz bardzo wysoki poziom przyczepności przy zdzieraniu taśmy pod kątem 90°
- Doskonałe zapobieganie podnoszeniu się taśmy na powierzchniach zagiętych
- Dobre przewodnictwo elektryczne w kierunku XYZ nawet przy wysokich temperaturach i wilgotności

\* Dobra odporność na rozdarcie

### Zastosowania

- Aplikacje EMC \* Uziemienie FPC \* Uziemienie anteny elektrostatyczne \* Aplikacje wyładowań elektrostatycznych

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                               |                     |                                 |               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| • Materiał nośnika            | tkanina przewodząca | • kolor                         | szary         |
| • typ substancji klejącej     | akryl przewodzący   | • grubość paska                 | 23 µm         |
| • typ paska zabezpieczającego | PET                 | • zabezpieczającego             |               |
| • grubość całkowita           | 50 µm               | • kolor paska zabezpieczającego | przezroczysty |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                             |                        |                                                |              |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała    | 180 °C                 | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | bardzo dobra |
| • Rezystancja powierzchniowa w kierunku x-y | 0.3 Ohm / square       | • usuwanie paska zabezpieczającego             | słaby        |
| • rezystancja z-kierunek (początkowa)       | 0.06 Ohm / square inch |                                                |              |

### Przylepność do

- |                                     |        |                                       |         |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| • przylepność do stali (początkowa) | 8 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 10 N/cm |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|

### Dodatkowe informacje

- Pasek ochronny o grubości 50µm, trudnousuwalny (poza rolką)

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60381>

# tesa® 60381

## Informacja O Produkcie

### Dodatkowe informacje

- Pasek ochronny o grubości 23µm, łatwousuwalny

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

