

tesa® 66704

Informacja O Produkcie



Jednostronna taśma piankowa EPDM tesa® o grubości 4800µm

Opis produktu

tesa® 66704 to jednostronna taśma piankowa EPDM o zamkniętych komórkach z jednostronną akrylową substancją klejącą. Właściwości produktu:

- Niepozostawiająca śladów, niekorozyjna, nieprzewodząca pianka
- Nie zanieczyszcza wody pitnej
- Zgodna ze standardami przemysłu samochodowego
- Kompatybilna z plastikiem
- Nietoksyczna, z odpornością ogniową zgodnie z FMVSS 302

Zastosowania

- Uszczelnianie połączeń okładzin
- Uszczelnianie obudów elektrycznych i szaf sterowniczych
- Uszczelnianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
- Uszczelnianie przemysłowych drzwi i włazów
- Uszczelnianie domowych i komercyjnych systemów szklenia
- Uszczelnianie montowanych na zewnątrz urządzeń klimatyzacyjnych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | spienione EPDM | • grubość całkowita | 4.8 mm |
| • typ substancji klejącej | akryl | • kolor | czarny |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 55 % | • przewodność cieplna w kierunku z | 0.04 W/mK |
| • odporność na rozciąganie | 13 N/cm | • twardość - podparcie 00 | 32 STK |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 115 °C | • wodoodporność | bardzo dobra |
| • Odporność na temperaturę (min.) | -40 °C | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 66704

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=66704PV00>