

tesa® 4174

Informacja O Produkcie



Taśma Fineline do malowania wzorów w przemyśle motoryzacyjnym

Opis produktu

Cechy

- Doskonałe właściwości maskujące na malowanych i niemalowanych podłożach
- Brak śladów i pozostałości do 150°C/1h
- Dobra dopasowalność do powierzchni wielowymiarowych
- Krawędź nie odkleja się, a taśmę można usunąć bez pozostałości

Zastosowania

tesa® 4174 nadaje się do różnych rodzajów maskowania

Przykładowe zastosowania to:

- Maskowanie malowanych i niemalowanych podłoży (np. plastikowe części samochodowe), które wymagają ostrych i równych krawędzi farby
- Maskowanie dwukolorowych karoserii samochodowych

Aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym używanych podłoży), aby móc zaproponować właściwy produkt.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 110 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|----------------|------------------|--------------|
| • odporność na rozciąganie | 25 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • nadaje się do cięcia
wykrojnikiem | tak | • łatwo usuwalna | tak |
| • odporność termiczna (30 min) | not applicable | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.7 N/cm |
|------------------------|----------|

Dodatkowe informacje

tesa® 4174 w małej szerokości (10 mm): przyczepność do stali = 2,4N/cm.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4174>

tesa® 4174

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

tesa® 4174 jest również dostępna do przetwarzania i wykrawania z papierową przekładką 4174 PV4: przyczepność do stali = 4,4N/cm, siła odklejania od przekładki = 14 cN/cm.

Dostępna także jako wykroje na zamówienie pod nazwą tesa® 54174

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

