

tesa® 60672

Informacja O Produkcie



Mocna taśma aluminiowa o grubości 75µ, z papierowym paskiem ochronnym

Opis produktu

tesa® 60672 to mocna taśma aluminiowa, składająca się z nośnika z folii aluminiowej o grubości 75µm (3 mil), przezroczystej akrylowej masy klejącej oraz białego, jednostronnie silikonowanego, papierowego paska ochronnego o grubości 85µm.

Właściwości produktu:

- Odporność mechaniczna
- Łatwe usuwanie paska ochronnego
- Nadaje się do trwałych aplikacji
- Chroni przed wilgocią, gazami i parami
- Przewodząca elektrycznie i ciepłnie
- Odporność na starzenie
- Odbija ciepło i światło
- Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102, klasa B1
- Odporność ogniowa zgodnie z wymaganiami UL 510A
- Spełnia wymagania UL723

Zastosowania

- Naprawy samochodów ciężarowych i naczep
- Łączenie oraz uszczelnianie izolacji termicznej, przewodów i rur
- Pozwala uzyskać podłoże przewodzące elektrycznie i termicznie
- Odbija promieniowanie ciepłe

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| • Materiał nośnika | folia aluminiowa | • grubość paska zabezpieczającego | 85 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | • grubość taśmy | _NULL µm |
| • typ paska zabezpieczającego | papier | • kolor paska zabezpieczającego | biały |
| • grubość całkowita | 125 µm | | |

tesa® 60672

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|--------------|------------------------|--------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 8 % | • Temperatura pracy do | 160 °C |
| • odporność na rozciąganie | 60 N/cm | • Temperatura pracy od | -40 °C |
| • Odrywanie ręką | bardzo dobra | • łatwo usuwalna | nie |
| • Siła usuwania paska zabezpieczającego | 0.3 N/cm | | |

Przylepność do

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| • Przyczepność do nośnika | 9 N/cm | • przylepność do pvc (początkowa) | 7 N/cm |
| • przylepność do szkła (początkowa) | 10 N/cm | • przylepność do stali | 10 N/cm |
| • przylepność do pe (początkowa) | 5.5 N/cm | | |

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

DIN 4102 B1 and UL 510A

Dodatkowe informacje

Całkowita grubość podana w "Danych technicznych" opisuje grubość taśmy bez paska ochronnego. Grubość z paskiem ochronnym wynosi 210 µm (8,3 mil).

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60672>