

tesa® 4309 PV1



Informacja O Produkcie

Taśma maskująca do malowania natryskowego, odporna na temperatury do 120°C

Opis produktu

tesa® 4309 to drobno krepowana, wyjątkowo elastyczna i rozciągliwa papierowa taśma maskująca przeznaczona do malowania natryskowego, po którym następuje suszenie w piecu w temperaturze do 120°C.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

53% zawartości bioproduktów w całym produkcie z wyłączeniem wyściółki (wagowo).



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Zastosowania

- Prace lakiernicze
- Może być stosowana na lakierowanym metalu, gumie, szkłe i chromowanych częściach
- Doskonała elastyczność dostosowywania się do łuków

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 53 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość całkowita | 170 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 12 % | • odporność termiczna (60 min) | 120 °C |
| • odporność na rozciąganie | 47 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność termiczna (30 min) | 120 °C | • łatwo usuwalna | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Dodatkowe informacje

Produkt ten wytrzymuje piaskowanie na mokro. Dzięki bardzo dobremu przyleganiu szpachli lub lakieru (na bazie wody lub rozpuszczalnika) do drugiej strony taśmy, nie dochodzi do łuszczenia się powłoki.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4309>

tesa® 4309 PV1

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

Nawet po suszeniu w piecu w temperaturze do 120°C taśmę tesa® 4309 można łatwo usunąć bez rozdierania i pozostawiania resztek kleju.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4309>