


tesa® 4661

Informacja O Produkcie



Standardowa taśma tekstylna powlekana akrylem

Opis produktu

tesa® 4661 to mocna taśma tekstylna powlekana akrylem. W skład materiału nośnika wchodzi tkanina z włókien ze sztucznego jedwabiu o gęstości siatki 148. Nośnik pokryty jest naturalnym klejem kauczukowym.

tesa® 4661 to wszechstronna taśma tekstylna do szerokiego zakresu zastosowań, w tym często do owijania komponentów.

Właściwości produktu:

- 7 kolorów do wyboru: czarny, biały, szary, żółty, niebieski, czerwony i zielony
- Wersja niebieska dostępna z paskiem zabezpieczającym (PV15)

Aspekty zrównoważonego rozwoju

- 60% składników pochodzenia biologicznego w całkowitej masie produktu (z wyłączeniem paska zabezpieczającego)



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Cechy

- Wysoka przyczepność nawet na nierównych powierzchniach
- Bardzo duża wytrzymałość na rozciąganie
- Odporność na ścieranie

Zastosowania

- Oznaczanie przewodów i kabli
- Łączenie rur, profili itp. w wiązki
- Redukcja hałasu i tarcia
- Łączenie przewodów w wiązki
- Kodowanie kolorami
- Zabezpieczanie ostrych krawędzi
- Uszczelnianie kartonów, puszek i rur
- Owijanie komponentów, gwoździ, śrub, rowerów, felg itp.
- Znakowanie posadzek
- Piaskowanie
- Powlekanie posadzek

tesa® 4661

Informacja O Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina pokryta akrylem | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 60 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość całkowita | 300 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|--------------|------------------------------|---------------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 12 % | • proste brzegi po oderwaniu | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 100 N/cm | • siatka | 145 count per square inch |
| • Odporność na temperaturę (usuwanie z aluminium po 30 minutach ekspozycji) | 140 °C | • wodoodporność | dobra |
| • odporność na ścieranie | bardzo dobra | • łatwo się na niej pisze | tak |
| • Odrywanie ręką | bardzo dobra | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

