

tesafilm®

Informacja O Produkcie

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | papier | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • Odporność na rozdarcie | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Ciche odwijanie | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Możliwość pisania | tak | • Odrywanie ręką | tak |
| • Neutralność na fotokopiach | tak | • Przezroczystość | dobra |
| • Nie zawiera kwasu | tak | • Siła odwijania n/cm | 1 N/cm |

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z
2024-06-13

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=59211A>