

tesa® 58381

Informacja O Produkcie

tesa® 58381

Opis produktu

Biały, foliowy nośnik PET o grubości 25µm oferuje doskonałe właściwości izolacji elektrycznej. Podkład PET zapewnia łatwe odklejenie bez pozostałości kleju oraz jest przyjazny dla procesu przetwarzania. Taśma jest wyposażona w modyfikowany akryl FR, aby spełniała poziom trudnopalności UL94 VTM-2.

Cechy

- Bardzo dobra siła klejenia
- Określony poziom trudnopalności VTM2 według UL94
- Doskonałe właściwości izolacji elektrycznej
- Przyjazna dla procesu przetwarzania
- Bezhalogenowa

Zastosowania

- Ochrona izolacyjna elektryczna części metalowych z właściwościami trudnopalnymi
- Kapsułkowanie materiałów ogniochronnych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| • Materiał nośnika | PET | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | FR acrylic | • grubość paska zabezpieczającego | 25 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | folia PET | • kolor paska zabezpieczającego | przezroczysty |

Asortyment produktów

- | | | | |
|-------------------|-------|----------------------------------|-----------|
| • Dostępne kolory | biały | • Dostępny pasek zabezpieczający | folia PET |
|-------------------|-------|----------------------------------|-----------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 111.5 % | • wytrzymałość elektryczna | 6000 V |
| • odporność na rozciąganie | 39.9 N/cm | | |

tesa® 58381

Informacja O Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|---|--------|------------------------------------|----------|
| • przylepność do aluminium (początkowa) | 5 N/cm | • Adhesion to ASTM (initial) | 5.6 N/cm |
| • przylepność do aluminium (po 14 dniach) | 6 N/cm | • Adhesion to ASTM (after 14 days) | 6.5 N/cm |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=58381>