

# tesa® ACXplus 73210

## Informacja O Produkcie

Dwustronna taśma z akrylowym rdzeniem 1000 µm

### Opis produktu

tesa® ACX<sup>plus</sup> 73210 to wysokowydajna, dwustronna taśma z pianki akrylowej o doskonałej przezroczystości. Jej właściwości lepko-sprężyste pochłaniają naprężenia, wypełniają szczeliny i zapewniają mocne, trwałe połączenia – nawet na nieregularnych powierzchniach. Została specjalnie zaprojektowana do łączenia materiałów przezroczystych lub półprzezroczystych takich jak szkło, akryl czy poliwęglan, oferując praktycznie niewidoczne połączenie. Jej optyczna przejrzystość sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań wymagających estetycznych i dyskretnych wykończeń.

### Cechy

- Wysoka przejrzystość optyczna – zaprojektowana do łączenia transparentnych podłoży
- Trwała siła wiązania – odporność na temperaturę, promieniowanie UV i starzenie
- Kompensuje termiczne wydłużenia łączonych elementów
- Doskonała przyczepność do przezroczystych tworzyw sztucznych i szkła
- Natychmiastowa przyczepność i wysoka ostateczna siła wiązania
- Skład wolny od PFAS/PFOS: Produkowana bez substancji perfluorowanych, wspiera bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania klejące.

### Zastosowania

tesa® 73210 nadaje się do różnorodnych wymagających zastosowań klejących, w tym:

- Przezroczyste oznakowanie i tabliczki znamionowe
- Montaż przezroczystych paneli dekoracyjnych
- Łączenie profili półprzezroczystych
- Zastosowania wymagające praktycznie niewidocznych linii klejenia (np. ekspozytory sklepowe, urządzenia AGD i elementy wystroju wnętrz)

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                               |                 |                     |               |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| • Materiał nośnika            | Pianka akrylowa | • grubość całkowita | 1000 µm       |
| • typ substancji klejącej     | czysty akryl    | • kolor             | przezroczysty |
| • typ paska zabezpieczającego | biały           |                     |               |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                         |        |                                          |        |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 100 °C | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 180 °C |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|

# tesa® ACXplus 73210

## Informacja O Produkcie

### Przylepność do

|                                           |         |                                       |         |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • przylepność do abs (po 14 dniach)       | 15 N/cm | • przylepność do pmma (po 14 dniach)  | 18 N/cm |
| • przylepność do aluminium (po 14 dniach) | 28 N/cm | • przylepność do ps (po 14 dniach)    | 14 N/cm |
| • przylepność do szkła (po 14 dniach)     | 23 N/cm | • przylepność do pvc (po 14 dniach)   | 15 N/cm |
| • przylepność do pc (po 14 dniach)        | 23 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 25 N/cm |
| • przylepność do pet (po 14 dniach)       | 15 N/cm |                                       |         |

### Dodatkowe informacje

tesa® 73210 nadaje się do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zapewnia niezawodne działanie w szerokim zakresie temperatur i warunków środowiskowych. Aby uzyskać optymalne rezultaty, powierzchnie powinny być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Zaleca się przeprowadzenie testów specyficznych dla aplikacji przed użyciem na pełną skalę. W celu uzyskania wsparcia technicznego i najlepszych efektów klejenia skonsultuj się ze specjalistą tesa®.

Opcje przekładki:

- PV26: Biała przekładka papierowa – bez oznaczenia (160 µm)

Dostępna dodatkowa grubość:

- tesa® 73205 - 500µm

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

