

tesa® ACXplus 73308

Informacja O Produkcie

800 µm dwustronna taśma z pianki akrylowej

Opis produktu

Taśma rdzeniowa akrylowa tesa® 73308 to wysokowydajna, dwustronna taśma piankowa zaprojektowana z myślą o wymagających aplikacjach klejących. Dzięki czarnemu, elastycznemu rdzeniowi akrylowemu o grubości 800 µm i zmodyfikowanemu klejowi akrylowemu zapewnia mocne i trwałe połączenia. Świetnie sprawdza się na większości powierzchni malowanych proszkowo, a także na szkłe i wielu materiałach plastikowych, oferując wszechstronne możliwości klejenia na szerokiej gamie podłoży. Została zaprojektowana jako zamiennik tradycyjnych elementów mechanicznych, umożliwiając smukłe i czyste konstrukcje bez kompromisów w zakresie wytrzymałości. Właściwości lepkoelastyczne zapewniają doskonałe rozpraszanie naprężeń i wypełnianie szczelin, nawet na nieregularnych powierzchniach. tesa® 73308 to idealne rozwiązanie do trwałego klejenia, gdy liczy się niezawodność i estetyka.

Cechy

- Trwałe, mocne połączenie na długi czas
- Lepkoelastyczny rdzeń z pianki akrylowej zapewniający doskonałą elastyczność i rozpraszanie naprężeń
- Dobra przyczepność do materiałów o wysokiej, średniej i niskiej energii powierzchniowej, w tym powierzchni pokrytych proszkowo, metali, tworzyw sztucznych i szkła
- Eliminuje potrzebę stosowania nitów, śrub, spawania lub klejów ciekłych
- Czarny kolor z papierową przekładką ułatwiającą aplikację i dyskretne użycie
- Odporność na wilgoć, temperaturę i działanie warunków środowiskowych
- Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i różnych materiałów
- Natychmiastowa wytrzymałość po dociśnięciu dzięki klejowi aktywowanemu naciskiem
- Skład wolny od PFAS/PFOS: Wyprodukowana bez związków perfluorowanych, co wspiera bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania klejące.

Zastosowania

tesa® 73308 sprawdza się w różnorodnych wymagających zastosowaniach klejących, w tym:

- Klejenie dekoracyjnych listew i paneli w sprzęcie AGD oraz elektronice
- Mocowanie tabliczek znamionowych i logotypów na produktach konsumenckich i przemysłowych
- Montaż wyświetlaczy elektronicznych i paneli dotykowych
- Połączenia paneli do ram oraz wzmacniaczy do paneli
- Klejenie szkła do metalu w drzwiach piekarników i pralek
- Połączenia wewnętrzne i zewnętrzne w pojazdach użytkowych i wagonach kolejowych
- Montaż oznakowań i wyświetlaczy
- Klejenie uszczelek i uszczelnień w branży HVAC oraz sprzęcie AGD
- Klejenie konstrukcyjne w budownictwie i przemyśle ogólnym

tesa® ACXplus 73308

Informacja O Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| • Materiał nośnika | spieniony akryl | • typ paska zabezpieczającego | biały |
| • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany | • grubość całkowita | 800 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 100 °C | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 160 °C |
|---|--------|--|--------|

Przylepność do

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • przylepność do abs (po 14 dniach) | 22 N/cm | • przylepność do pmma (po 14 dniach) | 37 N/cm |
| • przylepność do aluminium (po 14 dniach) | 26 N/cm | • przylepność do ps (po 14 dniach) | 20 N/cm |
| • przylepność do szkła (po 14 dniach) | 28 N/cm | • przylepność do pvc (po 14 dniach) | 41 N/cm |
| • przylepność do pc (po 14 dniach) | 40 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 31 N/cm |
| • przylepność do pet (po 14 dniach) | 18 N/cm | | |

Dodatkowe informacje

tesa® 73308 nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zapewnia niezawodne działanie w szerokim zakresie temperatur i warunków środowiskowych. Dla uzyskania najlepszych rezultatów powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Zaleca się przeprowadzenie testów aplikacyjnych przed wdrożeniem na pełną skalę. W celu uzyskania wsparcia technicznego i najlepszych efektów klejenia zaleca się kontakt z ekspertem tesa®.

Opcje przekładek:

- PV25: biała przekładka papierowa (powlekana PE) – bez nadruku (130 µm)

Dostępne dodatkowe grubości:

- tesa® 73305 - 500µm
- tesa® 73311- 1100µm

tesa® ACXplus 73308

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=73308>