

tesa® 51616

Informacja O Produkcie



Taśma z włókniny PET o wysokich właściwościach tłumiących hałas

Opis produktu

tesa® 51616 PV2 to taśma do wiązek przewodów z włókniny PET, która łączy wysoką skuteczność tłumienia hałasu z zaawansowaną ochroną przed ścieraniem, opartą na nowym, pozbawionym rozpuszczalników kleju opracowanym przez tesa. Stosowana jest głównie do osłony wiązek przewodów w przedziale pasażerskim.

Cechy

- Wysoka skuteczność tłumienia hałasu
- Zaawansowana odporność na ścieranie
- Proces produkcji bez użycia rozpuszczalników
- Doskonała kompatybilność z przewodami
- Płynna siła odwijania

Zastosowania

Przedział pasażerski, np.:

- Deska rozdzielcza
- Konsola centralna
- Siedzenia

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | węlna PET | • grubość całkowita | 700 µm |
| • typ substancji klejącej | oparty na kauczuku | | |

Asortyment produktów

- Dostępne kolory
- czarny / biały, czarny

tesa® 51616

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 70 % | • odporność na ścieranie (trzcień 5 mm, LV312) | Class D |
| • odporność na rozciąganie | 42 N/cm | • Odrywanie ręką | tak |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 105 °C | • siła odwijania (szerokość rolki > 9mm) | 6 N/roll (30 m/min) |
| • Odporność na temperaturę (min.) | -40 °C | • wygłuszanie hałasu (lv312) | Class D |
| • odporność na ścieranie (trzcień 10 mm, LV312) | Class D | | |

Przylepność do

- przylepność do stali 2.5 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

