




tesa® 61845 SPT Seria



Informacja Produkcie

Dwustronna czarna taśma foliowa o gr. 230µm, odporna na wstrząsy i wypychanie

Opis produktu

tesa® 61845 to dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z czarnego nośnika z tworzywa PET oraz nowatorskiej akrylowej masy klejącej.

Cechy szczególne:

- bardzo wysoka siła wiązania
- wyjątkowa odporność na wypychanie
- wyjątkowa odporność na wstrząsy
- dobre właściwości tworzenia powierzchni o niskiej energii powierzchniowej
- doskonała odporność na trudne warunki środowiskowe
- kolor czarny dla celów konstrukcyjnych lub łatwiejszego wykrycia

Zastosowania

- Montowanie pokrywek obiektywów w urządzeniach elektronicznych
- Montowanie paneli dotykowych w urządzeniach elektronicznych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| • typ paska zabezpieczającego | PET | • grubość całkowita | 230 µm |
| • waga paska zabezpieczającego | 70 g/m ² | • kolor | czarny |
| • Materiał nośnika | folia PET | • grubość paska zabezpieczającego | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany | • kolor paska zabezpieczającego | transparentny |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 60 % | • odporność na wilgoć | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 73 N/cm | • przyczepność początkowa | średnia |
| • odporność na starzenie (uv) | bardzo dobra | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | dobra |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 100 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | dobra |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 200 °C | | |



tesa[®] 61845

SPT Seria

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------|---------|
| • pc (początkowa) | 15 N/cm | • stali (początkowa) | 15 N/cm |
| • pc (po 14 dniach) | 20 N/cm | • stali (po 14 dniach) | 16 N/cm |

Kluczula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.